

Reinigingstesten dd.23.11.20:

Stralen op verschillende drukken

3 bar – 4 bar – 5 bar – 6 bar - 6,5 bar





Conclusie, op basis van de reinigingstesten kunnen we concluderen dat:

- De reinigingsmethode met granulaten (Torbo) het beste resultaat geeft.
- De opstelling met de Torbo-reiniging op de gevelsteen met een druk tussen de 6 bar en 6,5 bar het beste resultaat gaf. Het resultaat is te zien aan de rechterkant van de muur thv de inrit.
- De gevelsteen is van goede kwaliteit. Bij deze reiniging zullen misschien stukjes van de mortelvoegen loskomen. Die zullen opnieuw ingevoegd moeten worden.